



# SATIN GUARD HP FINITURA POLIURETANICA 2K

TOCCO LISCIO E SATINATO

ANTI IMPRONTA

ULTRA OPACA

ECCELLENTE RESISTENZA  
MECCANICA E CHIMICA

SUPERFICIE  
FACILMENTE  
RIPARABILE E PULIBILE

TZ0303/00 Trasparente  
TZ0303/13 Bianco





## SATIN GUARD - FINITURA POLIURETANICA A BASE SOLVENTE TZ0303/00 Trasparente - TZ0303/13 Bianco

L'innovativa finitura ultra opaca a base solvente High Performances, ideata per il settore dei mobili, dei complementi d'arredo e delle cucine.

**Satin Guard HP è la scelta perfetta per i clienti che cercano elevate prestazioni chimiche, resistenza ed eccellente potere coprente.**

Speciale formulazione poliuretanica 2k con elevate prestazioni chimiche e resistenze fisiche. La durabilità della finitura superficiale è garantita dalle sue proprietà uniche, che consentono una pulizia senza sforzo e la rimozione di graffi superficiali. Con ottime prestazioni di autoriparabilità, Satin Guard HP offre una finitura di lunga durata e di alta qualità, bella e funzionale.

Alternativa alle ultime tecnologie come excimer e plastic-foils, con il vantaggio dell'applicazione a spruzzo non direzionale, ideale per ogni superficie, anche tridimensionale, senza alcun bisogno di ulteriori investimenti o attrezzature. Può essere applicata su qualsiasi fondo a solvente o direttamente su carta melamminica carteggiata. Ottima adesione e potere coprente in un'unica mano (120 g/m<sup>2</sup>, spray).

Pienamente compatibile con il nostro sistema tintometrico, garantisce una corrispondenza e una personalizzazione illimitate dei colori utilizzando una quantità limitata di paste standard a base solvente (< 10%).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	GLOSS	CODICE	TIPO	RESA	CONDIZIONI DI ESSICCAZIONE	TEMPI DI ESSICCAZIONE
SATIN GUARD HP	2 +/- 1	TZ0303/00	Trasparente	100-150 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup> Temperatura ambiente 20°C	Fuori impronta 2-4h
						Accatatabile 24h
		TZ0303/13	Bianco	120-170 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup> Temperatura ambiente 20°C	Fuori impronta 3-4h
						Accatatabile 36h

Fare riferimento alle schede tecniche ufficiali dei prodotti per ulteriori informazioni e suggerimenti applicativi.

### Preparazione del supporto.

I supporti possono essere preparati con primer PU del colore desiderato, per TZ0303/00. Utilizzare primer PU/PE standard per TZ0303/13. Il prodotto è pigmentabile con le paste TP2009/XX, in percentuale compresa tra il 5-10% in peso.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**SAYERLACK**  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company