

IL RITOCOCCO DEL SERRAMENTO

Possiamo paragonare il ritocco ad un lavoro di revisione del serramento.

Mentre si effettua il lavaggio del serramento si può controllare se il film di vernice è stato danneggiato accidentalmente. Graffi o rotture del film di vernice possono essere riparati facilmente con una semplice operazione di ritocco, che consente di evitare danni maggiori alla struttura lignea del serramento, causati da infiltrazione d'acqua.



Procedura

Va eseguito solo sulla parte da riparare. Una volta individuate le parti danneggiate, e dopo aver pulito la superficie con **HH 8011**, si applica a pennello la vernice all'acqua Sayerlack Linea Blu **HF 204X** trasparente o **HL 206X** pigmentata, nel colore desiderato.

Quando la vernice è asciutta, verificare se il danno è stato riparato efficacemente e, nel caso, procedere con un seconda applicazione di vernice.

Se il danneggiamento della superficie è tale da non poter essere riparato con un piccolo intervento si consiglia di eseguire, seguendo le indicazioni riportate, un ripristino.



Frequenza

In funzione del grado di conservazione del film di vernice.



Materiali da utilizzare

Pennello con setole miste animali/sintetiche, finitura trasparente all'acqua Linea Blu **HF 204X** oppure finitura pigmentata all'acqua Linea Blu **HL 206X**, del colore desiderato.

